



625059, Россия, г. Тюмень,
ул. Тимофея Чаркова, д. 19

8(3452) 29-02-32
e-mail: lab@intex72.ru
www.ymioil.ru

Паспорт качества № 519

Масло моторное для дизельных двигателей М-14Г2цс

ОКПД2 19.20.29.113

Изготовитель: ООО «ИНТЕКС»

Место производства: г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова 19, стр 2

Партия № 390

Масса партии, нетто: 21266 кг

Дата изготовления: «25» октября 2022 г.

Дата отбора пробы по ГОСТ 2517-2012: «25» октября 2022 г.

Дата проведения испытаний: «25» октября 2022 г.



EAЭС N RU Д
RU.PA01.B.18115/21
Срок действия
с 02.03.2021
по 25.02.2024

	Наименование а показателя	Единица измерения	Норма по ТР ТС 030/2012	Норма по ГОСТ 12337-84	Фактическое значение
1.	Плотность при 20°C	г/см ³		не более 0,910	0,873
2.	Вязкость кинематическая: при 100°C	мм ² /с		13,5-15	13,87
3.	Индекс вязкости			не менее 92	92
4.	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле	°C	не ниже 135	не ниже 215	240
5.	Массовая доля механических примесей	%	не более 0,03	не более 0,01	0,006
6.	Степень чистоты на 100 г масла, не более	мг/г		600	350
7.	Зольность сульфатная	%		не более 1,5	1,38
8.	Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением 15:85	единицы ЦНТ		не более 4,0	3,0
9.	Массовая доля воды	%		не более следы	следы
10.	Температура застывания	°C		не выше (-10)	-12
11.	Коррозионность на пластинах из свинца	г/м ²		отсутствует	отсутствует
12.	Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	мг		не менее 9,0	9,18
13.	Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО) в течение 50 ч			выдерживает	выдерживает
14.	Массовая доля активных элементов Кальция Цинка Фосфора	%		не менее 0,280 не менее 0,045 не менее 0,040	0,292 0,047 0,041
15.	Трибологические характеристики при температуре (15-25°C) -индекс задира (Из), Н (кгс), не менее -критическая нагрузка (Рк), Н (кгс), не менее -показатель износа (Ди) при постоянной нагрузке 196 Н, мм, не более			34 84 0,4	34,4 84,5 0,38
16.	Вымываемость присадок водой – снижение щелочного числа, не более	%		10	5,8
17.	Вымывание присадок водой – снижение зольности, не более	%		10	4,9
18.	Эмульгируемость с водой, не более	см ³		0,5	0,5
19.	Температура самовоспламенения	°C	Не менее 165	Не нормируется	340

Продукт соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» ТР ТС 030/2012 и требованиям ГОСТ 12337-84 с изменениями 1-6. Изготовитель гарантирует соответствие масла М-14Г2цс требованиям ГОСТ в течение пяти лет при соблюдении условий транспортирования и хранения. Транспортировка и хранение по ГОСТ 1510-84.

Ответственный за качество

Е.А. Ивасюк

Дата выдачи паспорта "25" октября 2022 г.

